

solvoprint performance wallpaper stucco

Основная информация

- Флизелиновые обои под печать плотностью около 280 гр/м²
- Белое матовое покрытие под печать
- Экологичный материал, не содержащий ПВХ
- Обои для цифровой печати с текстурной поверхностью
- Дышащий материал
- Маркировка SE

Сферы применения

- Для печати (эко-) сольвентными, латексными и УФ-отверждаемыми чернилами
- Прочные обои под печать для креативного дизайна стен
- Пригодны для внутреннего применения
- После печати сохраняют максимально возможную устойчивость к мытью и царапинам (согласно EN 12956). Окончательная степень устойчивости зависит от технологии печати и типа используемых чернил.
- Еще долговечнее в сочетании с лаком

Обработка и монтаж

- Материал специально разработан так, чтобы текстура обоев максимально проявлялась после печати.
- Так как обои имеют ярко выраженную текстуру, следует с особым вниманием настроить печатную голову на достаточном расстоянии от поверхности материала.
- Может возникнуть незначительное заворачивание краев полотна после печати, которое пропадает во время монтажа.
- Мы рекомендуем пасты для флизелиновых обоев (как то Metylan segura / Metylan NP производства Henkel)
- Монтаж может быть произведен с помощью стандартных приспособлений
- Не требуются какие-либо дополнительные знания
- Могут использоваться на всех базовых поверхностях интерьера, пригодных для оклейки обоями
- Поверхность должна быть сухой, чистой, жесткой, гладкой и незначительно абсорбировать влагу
- Поверхности с высокой абсорбирующей способностью должны быть обработаны свободным от растворителей праймером
- В зависимости от технологии печати, печатайте изображения с 10-15 см запасом внахлест или, если возможно, допустима подгонка и обрезка без нахлеста.
- Пожалуйста, перед нанесением на стену убедитесь, что чернила высохли / отверждены в достаточной степени
- На каждом этапе монтажа финальное движение резинового ролика должно быть направлено горизонтально в направлении свободного края обоевого полотна (рабочее направление).
- ВСЕГДА храните рулоны с этикеткой и / или с номером партии. Без номера партии или производственного номера рекламации не принимаются и разъяснения не предоставляются!
- Дополнительная информация о материале, инструкция по монтажу и сертификаты на нашем сайте: <http://www.neschen.de/graphics-en/printmedia/>

Преимущества / Особенности

- Хорошая устойчивость к царапинам после полного высыхания (зависит от чернил)
- Быстрое высыхание при оптимальном количестве чернил
- Идеальны для креативного индивидуального дизайна интерьеров
- Сертификат пожарной безопасности согласно EN 13501-1, с печатью и без печати (класс C - s1, d0 / тяжело воспламеняемые)
- Целлюлоза поступает из источника, сертифицированного FSC
- Больше информации и обзор всех материалов Neschen Вы можете найти на: www.neschen.com

solvoprint performance wallpaper stucco

Техническая информация

Материал

Материал	Флизелин		
Толщина [мкм]	Около 400	прибл.: 15,75 mil	
Вес [g/m²]	Около 280		
Прочность на растяжение [N/15mm]	вдоль: ≥ 150	поперек: ≥ 85	DIN EN ISO 1924/2
Сопротивление растяжению, влажный [N/15mm]	вдоль: ≥ 80		DIN EN ISO 1924/2
Жесткость на изгиб [mN] 20° -15mm	вдоль: 490		DIN 53121
Набухание, влага [%]	поперек: 0,32	Emtec WSD 02 измерение динамического напряжения	
Воздухопроницаемость [l/m²S]			
Непрозрачность [%]		>91	DIN 53146

Выше приведены средние общепроизводственные значения при 23°C/50% влажности (DIN 50014), которые не являются спецификацией.

solvoprint performance wallpaper stucco

Прочее

Условия хранения	18° - 25°С / 64 - 77°F; 40 - 65% относительной влажности
Срок хранения (лет)	1
Огнестойкость	Классификация согласно EN 13501-1, C, s1, d0
Условия в помещении для работы с материалом	18° - 25°С/ 64 - 77°F

Все тесты были проведены в соответствии с 23/50-2, DIN 50014.

Опубликованная информация о наших продуктах основана на практических знаниях и опыте. Покупатели должны самостоятельно определить перед использованием, пригоден ли данный материал для их конкретных целей. Покупатель должен взять на себя всю ответственность и риски за любое использование, манипуляции и применение материала. Мы несем ответственность только за отпускную цену, исключая косвенное и случайное повреждение. Вся представленная информация служит только для описания продукта и не должна рассматриваться как гарантия в юридическом смысле. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, допустимы ошибки и неточности.

