

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка P.S. FILM EXTRA

(компании SISER)

Описание:

Полиуретановый тонкий материал предназначен для раскроя на режущем плоттере. Рекомендован для сложных тканей таких, как нейлон, кожа, ткани типа K-Way, спортивные синтетические сумки, зонты.

Средняя толщина пленки: 90микрон.

Состав подложки: полиэстер.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45-50 градусов

Минимальное давление ножа: 50гр

Температура нанесения: 160 градусов

Время нанесения: 15 сек

Давление пресса: среднее (около 3-4 бар).

Нанесение:

ВАЖНО! Если нанесение происходит на материал с покрытием/пропиткой, мы настоятельно рекомендуем провести предварительный тест на наклеивание и стирку.

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 3) Предварительно нагреть ткань на 2-3 секунды (для того, чтобы выпарить влагу из ткани);
- 4) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 5) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 6) Снять подложку, когда пленка **теплая или остывшая**.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани, полиамид, нейлон, кожа и ткани с силиконовой пропиткой. Не подходит для тканей, окрашенных сублимационными чернилами.

Стирка (после 24часов после нанесения):

Максимальная температура 40°C, стирка изнутри ткани, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет.

Барабанная сушка: да.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**